

 <p>Országgyűlés Hivatala</p>	<p>Szolgálati zokni</p>	<p>Véglegesítés dátuma: 2012. szeptember</p>
---	--------------------------------	--

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tartalomjegyzék

1. Külalakleírás
2. Gyártmányrajz
3. Felhasználandó anyagok
4. Méret- és tömegjellemzők
5. Csomagolás

Melléklet: Alapanyag műszaki követelményei

1. Külalakleírás

Visszahajtott, gumirugalmas fonalat tartalmazó szegéllyel készülő zokni. Szárrésze a szegélytől a bokáig gumirugalmas fonal bevezetésével bordázott, egyszínoldalas kötéssel készül. A sarok, a talp (közepén egy sáv kivételével) és az orr része plüss kötésű. A lábfej közepén egy gumirugalmas fonal bevezetésével kötött, egyszínoldalas kötésű sáv gátolja a zokni elmozdulását.

2. Gyártmányrajz



3. Felhasználandó anyagok

Anyag megnevezése	Előírások
Kötőfonal	Nyersanyag-összetétel: gyapjú - polipropilén Szín: fekete.
Kötőfonal	Nyersanyag-összetétel: poliamid Szín: fekete.
Gumirugalmas fonal	Szín: fekete.
Varrófonal	Nyersanyag-összetétel: 100% poliamid. Szín: fekete.
Mintázó fonal (méretnagyság jelölésére)	Nyersanyag-összetétel: 100% poliamid. Szín: világosszürke. Helye: talprészen, a sarok és a lábközép között.
Borító karton	Tartalma: <ul style="list-style-type: none"> - nyersanyag-összetétel - kezelési útmutató - méretnagyság - gyártó neve és címe Mennyiség: 1 db.

4. Méret- és tömegjellemzők

Méretnagyság	S	M	L	XL	Tűrés (±cm)
Kódszám	37-39	40-42	43-45	46-48	
Mérési helyek	Méretek (cm)				
Szegély hossza	3,0	3,0	3,0	3,0	0,2
Teljes szárhossz (szegély felső szélétől a sarok aljáig, középen, függőleges irányban)	--	--	27,5	-	0,3
Fejhossz (orrtól a sarok külső széléig, középen, vízszintes irányban)	-	-	29,5	-	0,3
Bordázott rész hossza a száron	-	-	17,0	-	0,3
Elmozdulást gátló rész hossza	-	-	3,0	-	0,2

Egy pár zokni teljes tömege (g)	-	-	52	-	±3 g
---------------------------------	---	---	----	---	------

5. Csomagolás

A zokni páronként, a saroknál keresztben félbehajtva, borító kartonba csomagolva, méretnagyságoként kötegelve gyűjtődobozba kell helyezni.

A dobozon fel kell tüntetni a következő adatokat:

- termék megnevezése
- gyártó neve
- mennyiség méretnagyságoként
- a gyártás éve

Melléklet

Alapanyag műszaki követelményei

Jellemzők	Követelmények	Vizsgálati módszerek
Nyersanyag összetétel (%)	40% polipropilén 40% gyapjú 18% poliamid 2% elasztán	MSZ 13560-2:2011, 25/2005 (IV.29.) GKM rendelet
Méretváltozás mosás hatására (%) - szemoszlop irány - szemsor irány	max. ± 3 max. ± 3	MSZ EN ISO 5077:2008 MSZ EN ISO 6330:2001 + MSZ EN ISO 6330:2000/A1:2009 Mosás: 5A (40°C) Szárítás: C (fektetve)
Színtartóság mosással szemben (fokozat) - színváltozás - lefogás (gyapjú/poliamid)	min. 4 min. 4 / 4	MSZ EN 20105-C01:1995 (40°C)
Színtartóság dörzsöléssel szemben (fokozat) - száraz - nedves	min. 4 min. 4	MSZ EN ISO 105-X12:2003
Színtartóság izzadsággal szemben (fokozat) savas - színváltozás - lefogás (gyapjú/poliamid) lúgos - színváltozás - lefogás (gyapjú/poliamid)	min. 4 min. 4 / 4 min. 4 min. 4 / 4	MSZ EN ISO 105-E04:2009